



## Hårdvaxolja Express

3332/3362

### STEG-FÖR-STEG INSTRUKTION

#### För golv, paneler och möbler av trä

Osmo Hårdvaxolja Express är en proffsprodukt idealisk för ytbehandling av massiva trägolv, lamellparkett, OSB eller kork och passar även för möbler. Även för ofärgad slutbehandling av infärgade ytor.

Ofärgad – 3362 matt/ 3332 sidenmatt - för inomhusbruk

Naturolja-/vaxbaserad – mikroporös  
Vattenavvisande och mycket slitstark

#### Åtgång

1 liter räcker till ca. 24 m<sup>2</sup> vid 1 applicering eller ca. 12m<sup>2</sup> vid 2 appliceringar


#### Torktid

2-3 timmar i normala klimatförhållanden, 20°C och Rf 50%. 1-2 timmar med tillsats av Osmo 6632 Härdare för Hårdvaxolja Express (endast för proffs). Vid låg temperatur och/eller hög luftfuktighet förlängs torktiden väsentligt. Öppentid utan härdare ca.10 minuter, med härdare förkortas öppentiden avsevärt.

#### Verktyg

**Golv:** Osmo Penselborste eller Osmo Mikrofiberroller 250mm

**Möbler:** Osmo Pensel eller Osmo Mikrofiberroller 100mm



Osmo Pensel



Osmo Penselborste



Osmo Mikrofiber  
roller

### 1. Förberedelser

Ytan måste vara ren och torr (max. 20% fuktighetskvot). Rengör eller slipa försiktigt tidigare mikroporös ytbehandling, slipa bort gammal lack eller likande. Trägolv slipas **alltid** före behandling, gäller även nytt obehandlat golv. Slipa i alla steg upp till avslutande papper normalt korn 100-120 (golv) och 120-240 (möbler) beroende på träslag. Använd alltid skyddsmask vid slipning. Dammtorka/dammsug ytan fri från slipdamm innan behandling påbörjas. Mindre repor och hål kan repareras med Osmo Träspackel. Vid förekomst av springor bör spackel alltid användas.

Produkten är färdig att använda, spädes ej, omröres noga. Observera att det slutliga resultatet alltid påverkas av träets naturliga kulör och slipning. **Gör alltid en provbehandling på en mindre yta, för att säkerställa ytstruktur, torktid, utseende etc. det vill säga att önskat resultat kan uppnås, innan hela ytan behandlas.**

Produkten kan även kombineras med Osmo 6632 Härdare för Hårdvaxolja Express för ännu kortare torktid. För mörka exotiska träslag såsom Wenge, Merbau, Jatoba eller rök Ek och rökt Ask, rekommenderas Osmo 1101 Klarvax. Se separat instruktion.

## 2. Applicering

På ytor infärgade med Osmos pigmenterade produkter krävs endast **1 applicering** med Osmo Penselborste alt. Osmo Mikrofiber roller 250mm (golv), Osmo Pensel eller Osmo Mikrofiberroller 100mm (möbler). Total mängd produkt för samtliga appliceringar inkl. infärgning max. 80gr/m<sup>2</sup>. Vid renovering av hårdvaxoljade ytor är 1 applicering på ren och torr yta oftast tillräckligt.

### Ofärgad grundbehandling - golv, möbler (2 appliceringar)

- Applicera Osmo Hårdvaxolja Express alt. Osmo Hårdvaxolja Express blandad med härdare 6632 tunt i fiberriktning med rekommenderat verktyg (se Verktyg). Öppentid utan härdare ca. 10 minuter, med härdare förkortas öppentiden avsevärt. Undvik att göra arbetet i direkt solljus.
- Låt torka i 2-3 timmar alt. 1-2 timmar med härdare, söj för god ventilation.
- Vid behov/träresning mellanputsa försiktigt i träets fiberriktning med Abralon korn 500. OBS! var noga med att inte putsa för hårt/för mycket då detta kan ge en hal yta. Dammtorka/dammsug ytan fri från slipdamm.
- Applicera ett andra tunt lager hårdvaxolja på samma vis.
- Låt torka i 2-3 timmar alt. 1-2 timmar med härdare, söj för god ventilation.

Efter slutförd behandling på golv visa alltid varsamhet med vatten och täckande papp, möbler och mattor de första 14 dagarna. Använd möbeltassar.

### Ofärgad slutbehandling av infärgad yta - golv, möbler (1 applicering)

- Applicera Osmo Hårdvaxolja Express alt. Osmo Hårdvaxolja Express blandad med härdare 6632 tunt i fiberriktning med rekommenderat verktyg (se Verktyg). Öppentid utan härdare ca. 10 minuter, med härdare förkortas öppentiden avsevärt. Undvik att göra arbetet i direkt solljus.
- Låt torka i 2-3 timmar alt. 1-2 timmar med härdare, söj för god ventilation.

Efter slutförd behandling på golv visa alltid varsamhet med vatten och täckande papp, möbler och mattor de första 14 dagarna. Använd möbeltassar.

**OBS! Innehåller oxiderande oljor vilka kan orsaka självantändning av organiskt material. Lägg därför trasor och andra textilier som varit i kontakt med produkten i vatten – omgående efter avslutad användning.**

## 3. Rengöring av verktyg

Verktyg rengörs med Osmo 8000 Penselrengöring.

### Städning

Ytor behandlade med Osmo Hårdvaxolja Express är enkla att städa. Lös smuts sopas/dammsugs bort. Fukttorkning görs enkelt med Osmo 8016 Rengöringsmedel, tillsatt bara ljummet vatten, använd lätt fuktad trasa.

### Uppfräschning/underhåll

Uppfräschning av ytan görs vid behov med Osmo 3029 Underhållsvax enligt instruktion på förpackningen. Vid underhåll används Osmo Underhållsolja. Se separat instruktion.

Är huvuddelen av en yta så kraftigt nedsliten att underhåll med Osmo Underhållsolja inte längre räcker, rengör ytan mycket noga för att säkra att all smuts är borta. Applicera ett nytt tunt lager Osmo Hårdvaxolja av den typ som användes vid grundbehandlingen.

### Besvärliga fläckar

Besvärliga fläckar ex. skoränder avlägsnas enkelt med Osmo Underhållsvax 3029 Ofärgad. Burken skakas och medlet läggs på en duk alt. vit skurnylon. Fläcken gnuggas med duken/skurnylen och den upplösta smutsen torkas bort.

### Skador och repor

Skador eller repor som inte går bort genom användning av Osmo Underhållsvax kräver punktrenovering. Rengör noga med Osmo 8016 Rengöringsmedel, vid behov slipa med finare sandpapper korn 150. Återbehandla därefter den skadade ytan med Osmo Hårdvaxolja av den typ som användes vid grundbehandlingen. Lägg endast på en gång i ett tunt lager. När den skadade ytan är torr, gör ett underhåll över hela ytan.

### Importör:

Welin & Co

[www.welinoco.com](http://www.welinoco.com)

