



# Terrass- och Träskyddslasyr

## STEG-FÖR-STEG INSTRUKTION

### Mikroporöst, hållbart skydd för trä utomhus

Infärgning och/eller effektiv behandling av terrasser, dörrar, fönster, vägghpanel, carports, skärmar, staket, pergola, möbler etc. 701 Ofärgad ska inte användas som behandling för terrasser.

Baserad på naturliga oljor, sidenmatt  
Vattenavvisande, extremt väder- och UV-resistent  
Ytbehandlingen skyddas mot mögel-, alg och svampangrepp

702-907 Pigmenterad - infärgning för vertikalt trä utomhus

701 Ofärgad - grundbehandling av obehandlade vertikala ytor alt. slutbehandling av vertikala ytor infärgade med pigmenterad Osmo Terrass- och Träskyddslasyr. Används även för spädning av de pigmenterade produkterna i serien, för ljusare kulör vid grundbehandling eller underhåll.

### Åtgång

1 liter räcker till ca. 26 m<sup>2</sup> nytt hyvlat trä, ca. 12 m<sup>2</sup> nytt sågat trä vid 1 applicering. Träets ålder kan påverka åtgången, befintligt/äldre/torr trä kan kräva mer produkt. Åtgång för tryckimpregnerat trä 1 år eller äldre >12m<sup>2</sup>/liter.

### Torktid

4-6 timmar (yttorr) ca. 12 timmar (genomtorr) i normala klimatförhållanden 20°C. Vid låg temperatur och/eller hög luftfuktighet förlängs torktiden väsentligt.

### Verktyg

**Terrasser/altaner:** Osmo Penselborste med handtag 150 mm.

**Vägghpanel, trädgårdsskärmar, möbler mm:** Osmo Pensel eller Osmo Mikrofiberroller 100 mm.



Osmo Pensel



Osmo Penselborste  
med handtag



Osmo Mikrofiberroller

## 1. Förberedelser

För att produkten på bästa sätt ska tränga in i träet och skapa en maximalt hållbar yta, måste obehandlat/nytt trä och hårda eller oljiga tropiska träslag (med hög halt av naturliga ingredienser) lämnas obehandlade för att torka/vädra ur en tid innan applicering. **Rekommenderad tid för träet att torka/vädra ur: Mjuka träslag eller barrträslag** som ex. Sibirisk Lärk eller Douglasfur ca 6 veckor. **Nytt tryckimpregnerat** eller termobehandlat trä, Cumaro annat tropiskt trä eller Ek ca 12 veckor. **Ytan måste vara** ren och torr (max. 20% fuktighetskvot). **Grånat trä**, som exempelvis impregnerat virke, ska fräschas upp med Osmo 6607 Träförnyare alternativt Osmo 6609 Träförnyare Powergel innan behandling. Se instruktion för respektive produkt.

**Observera att det slutliga resultatet alltid påverkas av träets naturliga kulör. Gör alltid en provbehandling på en mindre yta, för att säkerställa ytstruktur, åtgång, torktid etc. det vill säga att önskat resultat kan uppnås, innan hela ytan behandlas.**

## 2. Applicering

### Terrasser/altaner – 2 appliceringar (ej 701 ofärgad)

Osmo Terrass- och Träskyddslasyr är färdig att använda, spädes ej, omröres noga.

- Applicera pigmenterad produkt **mycket tunt** i fiberriktning med Osmo Penselborste 150 mm. 701 Ofärgad ska ej användas på terrass/altan. Var noga med att inte lämna något överskott. Undvik att göra arbetet i direkt solljus.
- Låt torka 4-6 timmar, se till för god ventilation.
- Upprepa punkt a. enligt ovan. Låt torka ca. 12 timmar, se till för god ventilation.

### Väggpanel, trädgårdsskärmar, möbler m m - 1-2 appliceringar

- Applicera 701 Ofärgad eller pigmenterad produkt **mycket tunt** i fiberriktning med Osmo Pensel eller Osmo Mikrofiberroller 100 mm. Var noga med att inte lämna något överskott. Undvik att göra arbetet i direkt solljus.
- Låt torka 4-6 timmar, se till för god ventilation.
- Applicera ett andra tunt lager produkt på samma vis. För ett ljusare utseende vid användning av pigmenterad produkt utför endast en applicering med pigmenterad Terrass- och Träskyddslasyr, och sedan en slutapplicering med Terrass- och Träskyddslasyr 701 Ofärgad, alt. pigmenterad produkt utspädd med 701 Ofärgad för båda appliceringarna. För ofärgad slutbehandling kan även Osmo 420 UV-Skyddsolja Extra användas.
- Låt torka ca. 12 timmar, se till för god ventilation.

**OBS! Innehåller oxiderande oljor vilka kan orsaka självantändning av organiskt material. Lägg därför trasor och andra textilier som varit i kontakt med produkten i vatten – omgående efter avslutad användning.**

## 3. Rengöring av verktyg

Verktyg rengörs med Osmo 8000 Penselrengöring.

## Underhåll och reparation.

Underhåll utförs på ren, torr yta med samma produkt som användes vid grunbehandlingen. Vid reparation putsas det skadade området med finkornigt sandpapper, torkas bort det fina slipdammet. Applicera produkt **mycket tunt** i fiberriktning, undvik applicering i direkt solljus. Låt torka 4-6 timmar. Applicera ytterligare ett **mycket tunt** lager produkt över hela ytan och låt torka 12 timmar.



701 Ofärgad  
på gran




702 Lärk  
på gran



708 Teak  
på gran



712 Ebenholts  
på gran



728 Ceder  
på gran


De avbildade kulörerna är applicerade 2ggr, fotograferade och endast vägledande. Det finns alltid risk för att färgavvikelse uppkommer vid tryckning av broschyrmaterial.



900 Vit  
på gran



903 Basaltgrå  
på gran



905 Patina  
på gran



906 Pärlgrå  
på gran



907 Kvartsgrå  
på gran



7 330088 103144