



Top Oil Hårdvaxolja

3028/3058/3061/3068



STEG-FÖR-STEG INSTRUKTION

För köksbänkskivor, bordskivor och andra snickerier av trä inomhus

Osmo Top-Oil är en speciell olje- och vaxkombination för ytbehandling av köksbänkskivor, bordskivor och andra snickerier av trä inomhus. Produkten passar också för andra sugande naturmaterial.

Matt eller sidenmatt. Vattenavvisande och mycket slitstark. Ytan blir mycket tålig för spill av vin, öl, läsk, kaffe, te, fruktjuice, mjölk m m

3028 Ofärgad (sidenmatt)/3058 Ofärgad (matt). Naturliga oljor framhäver träets kulör och ytstruktur. Passar både för obehandlade- och oljade ytor av trä och andra sugande naturmaterial. Används även som slutbehandling av ytor infärgade med Osmo Dekorvax (sidenmatt för mörka ytor, matt för ljusa ytor).

3068 Natur (matt). Träet skyddas, behåller sitt ursprungliga utseende, och ser nästan "obehandlat" ut. Rekommenderas endast för ljusare träslag då produkten på mörka träslag kan ge en svagt vitaktig effekt.

3061 Acacia (matt). Svagt pigmenterad. Ger trä ett Acaciabrunt, varmt och ädelt utseende.

Åtgång

0,5 liter räcker till ca. 12m² vid 1 applicering, eller ca. 6m² alt. ca 10 löpmetrar bänkskiva vid 2 appliceringar. Vid starkt sugande träslag som ex. körsbär kan åtgången öka.

Torktid

8-12 timmar i normala klimatförhållanden, 20°C och Rf 50%. Vid låg temperatur och/eller hög luftfuktighet förlängs torktiden väsentligt.

Verktyg

Osmo Pensel, Osmo Mikrofiberroller 100 mm eller Osmo Easy Pad luddfri trasa.



Osmo Pensel



Osmo Mikrofiber roller



Osmo Easy Pad

1. Förberedelser

Ytan måste vara ren och torr (max. 20% fuktighetskvot). För bästa resultat slipas ytan ordentligt före behandling. Slipa i alla steg upp till avslutande papper korn 120-150 beroende på träslag. Dammtorka ytan fri från slipdamm innan behandling påbörjas. Mindre repor och hål kan repareras med Osmo Träspackel.

Osmo Top-Oil är färdig att använda, spädes ej, skakas noga.

Observera att det slutliga resultatet alltid påverkas av träets naturliga kulör och slipning. Gör alltid en provbehandling på en mindre yta, för att säkerställa ytstruktur, torktid, utseende etc. det vill säga att önskat resultat kan uppnås, innan hela ytan behandlas. Om nödvändigt förläng torktiden mellan appliceringarna.

För mörka exotiska träslag såsom Wenge, Merbau, Jatoba etc, rekommenderas Osmo 1101 Klarvax alternativt en första applicering med Osmo 1101 Klarvax och sedan en behandling med Osmo 3028 alt. 3058 Ofärgad.

2. Applicering

Ofärgad/Natur yta (2-3 appliceringar)

- Applicera Osmo 3028 Ofärgad (sidenmatt), 3058 Ofärgad (matt) eller 3068 Natur (matt) tunt i fiberriktning med Osmo Pensel, Osmo Mikrofiberroller 100 mm eller Osmo Easy Pad luddfri trasa. Var noga med att inte lämna något överskott. Undvik att göra arbetet i direkt solljus.
- Låt torka 8 -12 timmar, sörg för god ventilation.
- Vid behov/träresning mellanputs försiktigt i träets fiberriktning med Abralon korn 500. Därefter görs ytan fri från damm.
- Applicera ett andra tunt lager på samma vis. Var noga med att inte lämna något överskott.
- Låt torka 8-12 timmar, sörg för god ventilation. På ytor där applicering utförs med Osmo Easy Pad luddfri trasa, krävs 3 eller fler tunna appliceringar. Var noga med torktid mellan appliceringarna.

Färgad yta (2-3 appliceringar)

- Applicera Osmo 3061 Acacia tunt i fiberriktning med Osmo Pensel, Osmo Mikrofiberroller 100 mm eller Osmo Easy Pad luddfri trasa. Var noga med att inte lämna något överskott. Undvik att göra arbetet i direkt solljus.
- Låt torka 8 -12 timmar, sörg för god ventilation.
- Applicera ett andra tunt lager på samma vis. Var noga med att inte lämna något överskott.
- Låt torka 8-12 timmar, sörg för god ventilation. På ytor där applicering utförs med Osmo Easy Pad luddfri trasa, krävs 3 eller fler tunna appliceringar. Var noga med torktid mellan appliceringarna.

Ofärgad slutbehandling på ytor infärgade med Osmos övriga pigmenterade produkter

Utför alltid en slutbehandling med Osmo 3028 Ofärgad (sidenmatt) eller 3058 Ofärgad (matt). Använd sidenmatt för mörka ytor och matt för ljusa ytor. Låt torka 8 -12 timmar, sörg för god ventilation.

På ytor där infärgning utförts med Osmo Pensel, krävs vid slutbehandling endast 1 applicering med Osmo Pensel eller Osmo Mikrofiberroller 100 mm.

På ytor där infärgning utförts med Osmo Easy Pad luddfri trasa, krävs 2 eller fler tunna appliceringar.

Var noga med torktid mellan appliceringarna.

OBS! Innehåller oxiderande oljor vilka kan orsaka självantändning av organiskt material. Lägg därför trasor och andra textilier som varit i kontakt med produkten i vatten – omgående efter avslutad användning.

Ytan är fullt genomhärdad efter ca. 2 veckor varför rikliga mängder med vatten under perioden bör undvikas. En lätt fuktorkning av ytan går bra.

3. Rengöring av verktyg

Verktyg rengörs med Osmo 8000 Penselrengöring.

Städning

Ytor behandlade med Osmo Top-Oil är enkla att rengöra. Använd Osmo 8026 Rengöringsspray. Spraya på ytan och torka bort smutsen med en luddfri trasa. Ev. fläckar gnuggas bort med vit skurnylon.

Uppfräschning/underhåll

Uppfräschning av ytan görs vid behov med Osmo 3029 Underhållsvax enligt instruktion. Är huvuddelen av ytan så kraftigt nedsliten att uppfreskning med Osmo 3029 inte längre räcker, rengör ytan noga och applicera ett tunt lager Osmo Top-Oil av den typ som användes vid grundbehandlingen. Lägg endast på en gång i ett tunt lager. Låt torka 8 -12 timmar, sörg för god ventilation.



3028 Ofärgad (sidenmatt)



3058 Ofärgad (matt)



3061 Acacia (matt)



3068 Natur (matt)

Importör:

Welin & Co

www.welinoco.com

3028/3058/3061/3068



De avbildade kulörerna är applicerade på ek, fotograferade och endast vägledande. Det finns alltid risk för att färgavvikelse uppkommer vid tryckning av broschyrmaterial.